

High Gloss

Kenmerken

Zeer geringe donkervergeling
4 Seizoenen onderhoud
Zeer hoge glans
Snelle droging
Kras- en slijtvast
Uitstekende vloeiing


Ondergrond

- Power Primer
- Quick Primer
- Hout
(beits-gebruik)
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 92 GU
Verdunning : Terpentine
Vochtregulerend : Nee

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	1 uur	3 uur
Kleefvrij	3 uur	6 uur
Duimvast	5 uur	10 uur
Overschilderbaar	6 uur	18 uur



Satin SBU

Kenmerken

Zeer geringe donkervergeling
4 Seizoenen onderhoud
Zeer goede verwerkbaarheid
Kras- en slijtvast
Uitstekende vloeiing
Vochtregulerend


Ondergrond

- Power Primer
- Quick Primer
- Hout
(beits-gebruik)
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 45 GU
Verdunning : Terpentine
Vochtregulerend : Ja

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	2 uur	4 uur
Kleefvrij	5 uur	10 uur
Duimvast	8 uur	16 uur
Overschilderbaar	12 uur	24 uur



Allround Paint

Kenmerken

Zeer geringe donkervergeling
Één-pot systeem
Roestwerend
Uitstekende dekking
Isolerende werking
Vochtregulerend

Ondergrond

- Staal
- Hout
(beits-gebruik)
- MDF
- Hard kunststof
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 80 GU
Verdunning : Terpentine
Vochtregulerend : Ja

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	2 uur	4 uur
Kleefvrij	5 uur	10 uur
Duimvast	8 uur	16 uur
Overschilderbaar	12 uur	24 uur



Power Primer

Kenmerken

Uitstekende hechting
Zeer goede dekking
Goede vloeiing
Vochtregulerend
Vullend vermogen
Goed schuurbaar


Ondergrond

- Hout
- MDF
- Staal
- Hard kunststof
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 50 GU
Verdunning : Terpentine
Vochtregulerend : Ja

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	1,5 uur	3 uur
Kleefvrij	3 uur	6 uur
Duimvast	5 uur	10 uur
Overschilderbaar	14 uur	24 uur



Quick Primer

Kenmerken

Zeer snelle droging
Uitstekende hechting
Zeer goed schuurbaar
Vochtregulerend
Goede vloeiing
Vullend vermogen


Ondergrond

- Hout
- MDF
- Staal
- Aluminium
- Hard kunststof
- Trespa
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 5 GU
Verdunning : Terpentine
Vochtregulerend : Ja

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	30 min	1 uur
Kleefvrij	1 uur	2 uur
Duimvast	1,5 uur	3 uur
Overschilderbaar	2 uur	4 uur



Rock Solid

Kenmerken

Extreem goede hechting
Goede buitenduurzaamheid
Zeer elastisch
Hoge watervastheid
Goede vloeiing
Goed reinigbaar

Ondergrond

- Beton
- Steen
- Asfalt
- Hout
- Staal
- Bestaande ondergrond

Informatie

Glans : Ca. 30 GU
Verdunning : Verdunner 1370
Vochtregulerend : Nee

Droging	23 °C RV 65%	5 °C RV 80%
Stofdroog	1 uur	2 uur
Kleefvrij	2 uur	4 uur
Duimvast	3 uur	6 uur
Overschilderbaar	5 uur	10 uur



Aqua Satin

Kenmerken

Licht- en kleurecht
Huidvetbestendig
Niet vergelend
Lange opentijd
Zeer goede verwerkbaarheid
Goede vloeiing
Vochtregulerend
Geurarm
Verwerkbaar als dekkende beits

Ondergrond

- Aqua Primer
- Hout
(beits-gebruik)
- Bestaande
ondergrond

Informatie

Glans : Zijdeglans
(ca. 50 GU)
Verdunning : Zuiver Water
Vochtregulerend : Ja

Droging	20 °C RV 65%	8 °C RV 80%
Stofdroog	30 min	30 min
Kleefvrij	1,5 uur	1,5 uur
Duimvast	4,5 uur	6 uur
Overschilderbaar	8 uur	16 uur



Aqua Mat

Kenmerken

Licht- en kleurecht
Huidvetbestendig
Niet vergelend
Lange opentijd
Zeer goede verwerkbaarheid
Goede vloeiing
Vochtregulerend
Geurarm
Verwerkbaar als dekkende beits

Ondergrond

- Aqua Primer
- Hout
(beits-gebruik)
- Bestaande
ondergrond

Informatie

Glans : Mat (ca. 5 GU)
Verdunning : Zuiver Water
Vochtregulerend : Ja

Droging	20 °C RV 65%	8 °C RV 80%
Stofdroog	30 min	30 min
Kleefvrij	1,5 uur	1,5 uur
Duimvast	4,5 uur	6 uur
Overschilderbaar	8 uur	16 uur



Aqua Primer

Kenmerken

Zeer snelle droging
Roestwerend
Zeer goede dekking
Zeer goed schuurbaar
Vochtregulerend
Isolerende eigenschappen
Universeel overschilderbaar

Ondergrond

- Hout
- MDF
- Trespa
- Staal
- Aluminium
- Koper
- Verzinkte materialen
- Hard kunststof
- Bestaande
Ondergrond

Informatie

Glans : Zijdemat
Verdunning : Zuiver Water
Vochtregulerend : Ja

Droging	23 °C RV 65%	8 °C RV 80%
Stofdroog	20 min	30 min
Kleefvrij	1 uur	1,5 uur
Duimvast	2 uur	4 uur
Overschilderbaar	3 uur	8 uur



**WIT BLIJFT
ECHT WIT!**